

RESIN STUCCO

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Stucco rasante resinifero in pasta monocomponente pronto all'uso, con inerti naturali di granulometria controllata, di colore neutro e bianco, pigmentabile con coloranti idrosolubili, esente da solventi.

Dotato di ottima adesione è applicabile su muro, legno, metallo, ceramica, vetro, opportunamente preparati.

Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

IMPIEGHI

Viene utilizzato per pavimentazioni e per pareti verticali, indicato per uffici, locali pubblici, appartamenti, hotel, alberghi.

Grazie all'ottimo potere di ancoraggio si può applicare direttamente su ceramica evitando quindi la demolizione e lo smaltimento.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire la superficie asportando polvere, olio e parti incoerenti. I supporti cementizi devono essere opportunamente stagionati e perfettamente isolati tramite l'ausilio del **PRIMER IDRO RESIN-COLOR**.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

1. Stendere la rete e il **PRIMER IDRO RESIN-COLOR** con rullo e con la tecnica "fresco su fresco".
2. Applicare 1° strato di **RESIN STUCCO GRANA MEDIA RESIN-COLOR** con spatola inox o plastica, rasando il materiale il più possibile a "zero" (circa 1mm) e attendere 8 ore.
3. Applicare il 2° strato di **RESIN STUCCO GRANA MEDIA RESIN-COLOR** sempre a "zero" (1mm) e attendere 8 ore.
4. Se necessita eseguire carteggiatura ed aspirazione e fissare con il **PRIMER IDRO RESIN-COLOR**.
5. Applicare il 3° strato di **RESIN STUCCO GRANA FINE RESIN-COLOR** sempre a "zero" (1mm) e attendere il giorno dopo.
6. Eseguire carteggiatura ed aspirazione quindi applicare una finitura trasparente protettiva della **RESIN-COLOR**.

NB. Ogni strato deve essere applicato quando lo strato sottostante è perfettamente asciutto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	NATURA DEL LEGANTE	Resina acrilica modificata
	RESIDUO SECCO	-
	PESO SPECIFICO	1800 - 1900 gr/lit
	VALORE LIMITE COV	a norma
	CONFEZIONI	kg 1 kg 5 kg 20
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	spatola Inox / spatola plastica
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 15°C
	ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA' 70%)	40 min. circa
	ESSICAZIONE COMPLETA	24 h circa
	SOVRAPPLICAZIONE 2° MANO	12 h circa
	PULIZIA ATTREZZI	acqua
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	RESA TEORICA	1 kg/mq/mm (3 mani circa 3mm)
Nb. I valori di essiccazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.		



VOCI DI CAPITOLATO

Pulire la superficie asportando polvere, olii e parti incoerenti. I supporti cementizi devono essere opportunamente stagionati e perfettamente isolati tramite l'ausilio del **PRIMER IDRO RESIN-COLOR**. Stendere la rete e il **PRIMER IDRO RESIN-COLOR** con rullo e con la tecnica "fresco su fresco" procedere all'applicazione tre mani di **RESIN STUCCO RESIN-COLOR** per uno spessore di circa 3mm. Aspettando la completa asciugatura tra uno strato e l'altro. Eseguire carteggiatura e aspirazione quindi applicare una finitura trasparente protettiva della **RESIN-COLOR**.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C).

La **RESIN-COLOR Snc** garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.